

ÜBERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

für Oberflächen mit Holzfarbe (Lignucolor)

Bei Renovierungsanstrichen müssen nicht tragfähige Altanstriche und Holzschichten restlos entfernt werden. Intakte Altanstriche sorgfältig anschleifen und reinigen. Zum Anschleifen ist ein Schleifvlies am besten geeignet.

Hartnäckige Schmutz- und Staubablagerungen können auch im Nassschleifverfahren entfernt werden. Danach bitte 48 Stunden warten, bis alle Fugen wieder ausgetrocknet sind.

Vor dem Streichen müssen die Flächen trocken, sauber und fettfrei sein. Die Farbe vor Gebrauch bitte sorgfältig aufrühren.

Bei noch gut erhaltenen Altflächen genügt ein einfacher, aber satter Anstrich mit einem Acrylpinsel. Sollten die Flächen stärker abgewittert sein, bitte nach frühestens 4 Stunden (bei normalen Witterungsbedingungen = 20 °C, 70 % Luftfeuchte) und einem leichten Zwischenschliff einen zweiten Anstrich vornehmen.

Die Verarbeitungs- und Materialtemperatur sollte immer über +10 °C liegen. Bitte einen Probeanstrich vornehmen.